



Fabricant de peintures

15 rue de la Motte – B.P. 27134 – 35771 VERN-SUR-SEICHE

Tél. : 02.99.62.77.22 - Fax secrétariat : 02.99.62.93.69 - Fax commandes : 02.99.00.45.26

E-mail : info@felor.net – Site internet : www.felor.fr

NETFER THX

DESIGNATION : Peinture pour couche primaire anti-corrosion à base de résines alkydes modifiées en phase solvant.
CLASSIFICATION AFNOR : NF T 36005 : Famille I – Classe 4 a

DESTINATION DU PRODUIT

FONCTIONS : - Couche primaire inhibitrice de corrosion d'un système de peinture apte à résister aux atmosphères rurales et industrielles agressives (air salin, ...)
- Haute résistance anti-corrosion.
SUPPORTS : - Acier nu
- Fonte
LIMITES D'EMPLOI : Ne pas appliquer sur métaux non ferreux, ni acier galvanisé ou métallisé.

CONDITIONS D'APPLICATION

TEMPERATURE EXTERIEURE : Entre 5° et 30°C et température du subjectile supérieure d'au moins 3° au point de rosée pour éviter tout risque de condensation.
HUMIDITE RELATIVE : Inférieure à 75 % en extérieur et 60 % en intérieur
PREPARATION DE SURFACE : Le subjectile doit être exempt de toute trace de graisse, calamine ou rouille
1) Dégraissage aux solvants chlorés ou par jets d'abrasifs
2) Décapage de l'acier de préférence par jets d'abrasifs au degré de soin DS 2 ou DS 2.5

CARACTERISTIQUES D'EMPLOI A 20 °C

	Pistolet Airless	Pistolet Pneumatique	Pistolet électro	Trempé
DILUANT	SR - SO4	SR - SO4	Diluant électro	Nous consulter
DILUTION	2 à 5 %	10 à 15 %	10 à 15 %	
VISCOSITE D'EMPLOI	60 à 80"	20 à 30"	20 à 30"	
EPAISSEUR NORMALE DU FILM	40 – 50 µ			
80 à 150 µ pour milieu industriel agressif	40 – 50 µ			
80 à 150 µ pour milieu industriel agressif	40 – 50 µ			
80 à 150 µ pour milieu industriel agressif				
RENDEMENT THEORIQUE	150 g/m²	150 g/m²	150 g/m²	
TEMPS DE SECHAGE :	Au toucher : 15 minutes	Manipulable : 1 heure 30		
	Le séchage est retardé par temps froid et humide			
TEMPS DE RECOUVREMENT :	Mini : 60 à 90 minutes			
RECOMMANDATIONS :	L'application du primaire doit se faire au plus tard 6 heures après le sablage en atelier			
couvert, 3 heures en plein air.				

HYGIENE ET SECURITE *Consulter impérativement la fiche de données de sécurité*

STOCKAGE : 12 mois en emballage d'origine non ouvert à l'abri de la chaleur et de l'humidité

Edition du 26/02/2020

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.

Les renseignements donnés sont basés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité. Toutefois, notre responsabilité ne peut être engagée quant au résultat final car il dépend d'une masse d'impondérables et des applicateurs eux-mêmes.