



Fabricant de peintures

15 rue de la Motte – B.P. 27134 – 35771 VERN-SUR-SEICHE

Tél. : 02.99.62.77.22 - Fax commandes : 02.99.62.93.69

E-mail : info@felor.net – Site internet : www.felor.fr

NETBARDAGE

DESIGNATION : Peinture de finition satinée décorative à base de résines acryliques en phase solvant.
CLASSIFICATION AFNOR : NF T 36005 : Famille I – Classe 7 b 1

DESTINATION DU PRODUIT

FONCTIONS : Laque de finition d'un système de peinture apte à résister aux atmosphères industrielles agressives.
SUPPORTS : - Tôles prélaquées au four
LIMITES D'EMPLOI : Ne jamais appliquer sur anciennes peintures glycérophthaliques ou acryliques qui risquent d'être détrempées par NETBARDAGE.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES A 20 °C

PRESENTATION : Produit liquide monocomposant prêt à l'emploi après dilution.
ASPECT DU FILM SEC : Satiné – Brillance sous angle de 60° : ≥ 70 % (suivant NF T 30064)
DENSITE (NF T 30020): 1.25 théorique pour le blanc
CONSISTANCE DE LIVRAISON : 90" \pm 10 (coupe Afnor 4)
EXTRAIT SEC (NF T 30060) : En poids : 60 % théorique En volume : 46 % théorique
NATURE DES SOLVANTS : Aromatiques

CONDITIONS D'APPLICATION

TEMPERATURE EXTERIEURE : Entre 5° et 30°C et température du subjectile supérieure d'au moins 3° au point de rosée pour éviter tout risque de condensation.
HUMIDITE RELATIVE : Inférieure à 75 % en extérieur et 60 % en intérieur
PREPARATION DE SURFACE : Les couches de peintures précédentes devront être adhérente, propre, sèche, sans manques ni écorchures sinon procéder à des retouches.
Le subjectile doit être exempt de toute trace de rouille écaillante sinon poncer.

CARACTERISTIQUES D'EMPLOI A 20 °C

| | Pistolet Airless | Pistolet Pneumatique | Brosse/Rouleau |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DILUANT | SC20 - SO4 | SC20 - SO4 | SC20 |
| DILUTION | 2 à 15 % | 15 à 25 % | 0 à 3 % |
| VISCOSITE D'EMPLOI | 60" | 20 à 25 " | - |
| EPAISSEUR NORMALE DU FILM | 60 μ | 60 μ | 60 μ |
| RENDEMENT THEORIQUE | 150 g/m ² | 150 g/m ² | 150 g/m ² |

TEMPS DE SECHAGE : Au toucher : 1H30 Manipulable : 3 heures
TEMPS DE RECOUVREMENT : Minimum : 30 minutes
Maximum : 1 heure

HYGIENE ET SECURITE *Consulter impérativement la fiche de données de sécurité*

STOCKAGE : Dangereux – Respecter les précautions d'emploi
12 mois en emballage d'origine non ouvert à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Edition du 06/11/2017

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.
Les renseignements donnés sont basés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité.
Toutefois, notre responsabilité ne peut être engagée quant au résultat final car il dépend d'une masse d'impondérables et des applicateurs eux-mêmes.